



EPDM LIM

Ekstra stærk monteringslim til fastgøring af EPDM gummidug

Produktbeskrivelse & anvendelse

RIAS EPDM lim er lugtfri, fri for phthalter og opløsningsmidler.

Limfladerne skal være rene, fri for slipmidler og løse partikler, kan benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C grader.

Fysiske / kemiske data

Lim:

Type:	Fugthærdende, neutralhærdende silikone lim, 1 komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring
Emballage:	300 ml patron

Limfuge:

Overmalbar:	Nej
Hårdhed:	Ca. 25 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	1,2 N/mm ² (ISO 37)
Brudforlængelse:	500 % (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 25%
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +150 °C
Klimatisk ældning:	God



Brugsanvisning

Forberedelse af materialer:	Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. EPDM lim kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast- og gummityper. Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.
Anvendelsestemperatur:	Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
Påføring/montering:	EPDM lim påføres i bølgende limstreng på underlaget/termopladerne. Emnerne presses omhyggeligt sammen. Se evt. mere detaljeret vejledning i monteringsvejledningen til din termotagsløsning
Monteringstid:	Monter indenfor 4-8 minutter efter påføring af limstreng.
Rækkeevne:	10 løbende meter pr. patron.
Hærdning:	Limfugen hærdner med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.
Rengøring:	Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Vores informationer har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.